

製品認定審査証明書

日遮協製認第 C03002 号

保護マット


認定名称 「NC マット NCP-100」

日本遮水工協会の自主基準に基づき、依頼のあった標記の製品について製品認定審査委員会の審査の結果、下記のとおり証明する。

2024年4月1日

日本遮水工協会

東京都港区芝公園1-2-20



記

1. 審査証明の結果

保護マット「NC マット NCP-100」は次の性能において自主基準の性能を有することが確認された。

- (1) 外観に異常がないことを認める。
- (2) 十分な保護性能を有することを認める。
- (3) 製品として満足すべき基本特性を有していることを認める。
- (4) 十分な耐久性に係る特性を有していることを認める。
- (5) 安全性に優れたものであることを認める。

2. 審査証明の前提

- 認定品は廃棄物最終処分場向け遮水工材料とする。
- 認定品は有害物質を使用していないものとする。
- 認定品は適正な品質管理のもとに製造されたものとする。

3. 審査証明の範囲

審査証明の範囲は、申請者より提出された廃棄物最終処分場向け遮水工材料とする。

4. 留意事項

本製品の品質基準については「日本遮水工協会の自主基準」による。

5. 審査証明の詳細 別紙製品認定審査結果通知書を参照

6. 審査証明の有効期限 2029年3月31日

7. 審査証明の依頼者 **ダイニツク・ジュノ株式会社**

住所 東京都港区新橋6-17-19

日遮協製認第 C03002 号

2024 年 4 月 1 日

ダイニック・ジュノ株式会社殿



製品認定審査結果通知書

日頃、当協会の事業運営に関しましては、格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
貴社より申し込みのありました製品認定につきましては審査の結果、下記により認定いたしましたので通知いたします。

記

製品名	NC マット NCP-100		総合判定	認定
分類	反毛フェルト			
用途	保護マット			
項目	自主基準			判定
材質	合成繊維(ポリエステル他)反毛			合格
目付量	1000g/m ² 以上			合格
強度	引張強さ	100N/5cm 以上	JIS L1908 に準拠	合格
	貫入抵抗	500N 以上	ASTM-D-4833 に準拠	合格
耐久性	耐候性	WS 型促進暴露試験 1000hr 暴露後の貫入抵抗試験で 500N 以上		
	遮光性	95% 以上	JIS-L-1055 に準拠	
貫入抵抗	500N 以上	ASTM-D-4833 に準拠		合格
溶出濃度	昭和 48 年環告 13 号、昭和 46 年総理府令 35 号排水基準に定める省令において基準値以下			合格

以上