

高分子系自己修復材 日本遮水工協会 自主基準

項目		規格値	試験方法
吸水性	構成膨潤素材の 素材量	240g/m ² 以上	メーカーの品質証明による
	製品の膨潤倍率	50倍以上	JIS K 7223
止水性		30分間縦および 横漏れがないこと	日本遮水工協会 止水性試験方法
安全性（溶出濃度）		基準値以下	環境庁告示第13号及び 排水基準総理府令35号